

GRANDO**tilo**

macht den Boden.

**Dub Macadamia**

Obecné údaje

| | |
|-------------------------|--|
| Číslo položky | 100004101 |
| Stručný popis | Hotové podlahové prvky na nosné HDF dřevovláknité desce, protitahová vrstva korek 1,2 mm; na horní straně heterogenní designová vinylová krytina s různou tloušťkou uživatelské vrstvy; spojovací profil bez lepení |
| Typu pokládky | plovoucí pokládky |
| Oblast použití | Vhodné pro obytné prostory s běžným pokojovým klimatem s relativní vlhkostí vzduchu 40 % až 60 % rLF a teplotou 16 °C až 24 °C. Není vhodné jako řešení pro vlhké prostory nebo mokré prostory. |
| Oblast použití, podklad | Musí splňovat požadavky normy, musí být zralý k pokládání, suchý, únosný s tolerancí rovinnosti podle DIN 18202, tabulka 3, řádek 4 (další informace naleznete v dokumentu „TI 110 Information Inspection Requirements en.pdf“) Materiál a stavba musí být dostatečně aklimatizované. Skutečnosti zjištěné při povinné kontrole musí být v souladu dle DIN 18356 "Laying of parquet flooring and wood block flooring" nebo DIN 18365 "Flooring works", nebo ÖNORM B2236 / ÖNORM B5236 nebo příslušných norem a předpisu dané země; Musí být vyhovující podklad, žádná zbytková vlhkost; Musí být převzaty dělicí a dilatační spáry na určených místech; Musí být zachována vzdálenost od okraje přibližně 10 mm; je nutné dodržovat pravidla subjektu a instalační pokyny přiložené k výrobku. |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Ošetřování | Používejte pouze ošetřující a čisticí prostředky doporučené výrobcem; Údržbové čištění v závislosti na použití a stupni znečištění, vlhké čištění a péče dle návodu na údržbu a péči přiloženého k výrobku; Vyhněte se stojaté vlhkosti a vodě. | |
| Rozměry | ISO 24342 | 2200,00 x 216,00 |
| Prodejní tloušťka | ISO 24346 | 10,00 |
| Krycí vrstva | vinyl | |
| Třídění/Dekor | imitace dřeva | |
| Vzor pokládky | 1-lamela | |
| Užitná vrstva | ca. 0,5 mm | |
| Hrana | s fází (4V) | |
| Povrch | kartáčovaný | |
| Konstrukce | 5složková | |
| Povrchová úprava | Twist PLUS lak | |
| Středová poloha | 6,8 mm | dřevovláknitá deska s redukovanou nasákavostí |
| Spoj | simpleFIX | |
| Profil hran | Profilování podélných hran tiloFix-Angle, profilování příčných hran tilo simpleFIX fold down | |

Technické údaje

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Třída zatížení | NKL 33 | ISO 10582 |
| Zbytkový vtisk | ≤ 0,1 mm | EN ISO 24343-1 |
| Vhodnost pro kolečkové židle | Vhodné s kolečky typu W - bez delaminace, možnost mírné změny povrchu | EN 425 |
| Chování při požáru | Bfl-s1 | EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2 |
| Formaldehyd | E1 | EN 717-1 |
| PCP (Pentachlorphenol) | ≤ 5 ppm | CEN/TR 14823 |
| Zlepšení kročejového hluku | 16 dB | EN ISO 717-2 |
| Tepelný odpor | 0,090 (m ² K)/W | EN 12664 |
| Odolnost proti skluzu | DS | EN 13893 |
| Lepení | disperzní lepidlo bez formaldehydu | |

| | | |
|--|---|-------------|
| Elektrostatické chování | není antistatické | EN 1815 |
| Rozměrová stabilita v důsledku změny vlhkosti vzduchu | ≤ 0,25 % | ISO 20326 |
| Citlivost na skvrny a odolnost proti chemikáliím | chemikálie v domácnosti 0 = beze změn | ISO 26987 |
| Stálobarevnost na světle | ≥ 6 | ISO 105-B02 |
| Odolnost proti skluzu | R10 | DIN 51130 |
| Okenní plochy | Zejména v případě velkých okenních ploch upozorňujeme na to, že není možné zcela zamezit změnám barevnosti vlivem působení UV světla a barevná stálost se u jednotlivých výrobků liší. V případě potřeby může být nezbytné zastínění. | |

Obsah

| | |
|---|-----------------------|
| Počet podlahových dílců v balení | 4,00 st |
| Počet balení na paletě | 56 bal. |
| Plocha podlahy jednoho balení | 1,9010 m ² |
| Plocha podlahy jedné palety | 106,45 m ² |
| Hmotnost jednoho balení | 18,300 kg |
| Hmotnost jedné palety | 1024,8 kg |

Další informace

| | |
|---------------------------------------|---|
| Šetrnost k životnímu prostředí | prohlášení o vlastnostech CE; prohlášení o nezávadnosti; prohlášení REACH; VOC Decret (A+); certifikát TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM, reg. č. 70 720 5623-2 |
| Podlahové topení | <p>Podlahové prvky lze pokládat i na podklady s podlahovým topením. Velký význam má provedení řádného a odborného zahřátí a ochlazení zákazníkem před pokládkou podlahy. Je bezpodmínečně nutné předložení protokolu o zahřátí - Protokol o topné zkoušce (další informace, zejména pro pokládku na elektrické systémy podlahového vytápění, viz směrnice "TI_025_Richtlinien_Verlegung_auf_Fussbodenheizung_en.pdf"). Dále upozorňujeme na to, že na povrchu podlahových prvků tito nesmí teplota překročit 29 °C, a to ani v okrajových částech, ani pod nábytkem a koberci (termín akumulace tepla).</p> <p>V topném období může docházet vlivem suchého vzduchu ke vzniku spár.</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| Plovoucí pokládky | Hotové podlahy jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla. Pod hotovou podlahu vždy položte parotěsnou PE fólii s minimální tloušťkou 0,2 mm. Tato fólie neslouží pouze k ochraně před vlhkostí, přispívá především k vytvoření klouzavé roviny, která je nezbytná pro neomezenou plovoucí podlahu; hotové podlahy jsou z výroby opatřeny korkem - přirozeným kročejovým útlumem, přičemž další opatření na podporu kročejové izolace jsou jen sotva přínosná, a nejsou proto účelná. |
| Záruka | Záruka kvality tilo 15 let |
| Upozornění | Při skladování chraňte před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením |

Tyto informace vám poskytujeme na základě našich experimentů, zkušeností, provedených zkoušek, aplikovaných norem a osvědčené technické praxe podle našeho nejlepšího vědomí. Pro vaše další dotazy je vám k dispozici naše technická a zákaznická poradenská služba. U větších stavebních projektů využijte poradenství vždy ještě před započítím stavebních prací. Chyby a technické změny vyhrazeny.

Další informace a aktualizace naleznete na www.tilo.com.

Verze : 3.00.122022

tilo GmbH | Magetsham 19 | AT-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com